

MORTERO DE REVOCO

Enlucido de acabado fino de cal natural



Descripción

MORTERO DE REVOCO es una cuidada capa de acabado con enlucido tradicional.

MORTERO DE REVOCO se aplica manualmente sobre el revoco.

LAS DEL PRODUCTO

- ▶ Enlucido tradicional fino de calidad
- ▶ Permeabilidad al vapor de agua
- ▶ Acabado que hace destacar las fachadas

MORTERO DE REVOCO

Enlucido de acabado fino de cal natural



Cantidad →

1,6 a 1,8 kg/m²/mm de producto preparado.

Preparación del soporte →

En general, el soporte tiene que estar en buen estado, limpio y sin polvo. Hay que eliminar y reparar las partes quebradizas con un mortero de la misma naturaleza que el soporte. Los soportes pintados primero hay que decaparlos. Hay que esperar un mínimo de 7 días para aplicar **MORTERO DE REVOCO** después del revoco. (Este plazo podría tener que prolongarse en caso de condiciones climáticas desfavorables). En las partes que tengan mucho polvo o sean muy porosas, hay que aplicar el regulador de fondo. En superficies lisas, habrá que usar **MICROCAPA CON ARENA** o **MORTERO DE INTERPOSICIÓN** o una combinación de ambos.



Soportes admitidos: se puede aplicar en la mayoría de soportes con un enlucido mineral, como enlucidos minerales a base de cal, cemento, etc., garantizando la impermeabilización, y en soportes previamente preparados con **MICROCAPA CON ARENA** o **MORTERO DE INTERPOSICIÓN** (evitar el acabado liso).



Soportes excluidos: no aplicar en soportes pintados o hidrófugos ni en albañilería sin enlucir. No es adecuado para superficies levantadas, sumergidas y horizontales.

MORTERO DE REVOCO

Enlucido de acabado fino de cal natural



Aplicación →



- ▶ Mezclar **MORTERO DE REVOCO** con agua limpia, a razón de unos 6,4 L por saco de 25 kg, durante 4 a 5 minutos hasta obtener una mezcla homogénea, con una mezcladora eléctrica.
- ▶ Aplicar en el soporte, previamente humedecido, con la llana con un grosor de 5 a 10 mm según lo regular que sea el soporte, en una pasada.
- ▶ Cuando el enlucido empiece a endurecer, hacer el acabado (llana con esponja, llana de clavos pequeños...)
- ▶ No volver a mezclar.
- ▶ Las herramientas se lavan con agua.

MORTERO DE REVOCO



Enlucido de acabado fino de cal natural



Condiciones de aplicación: temperatura de uso entre 5 °C y 30 °C.

No aplicar si hace mucho viento, en un soporte congelado o que se esté congelando o incluso si hay riesgo de heladas en las siguientes 24 horas. No aplicar en soportes calientes ni a pleno sol.



Envase: 25 kg.



Conservación: 1 año a partir de la fecha de fabricación que figura en los sacos, en su embalaje original sin abrir y protegido de la humedad.



Seguridad: contiene hidróxido de calcio. Es altamente recomendable llevar ropa de trabajo que cubra el cuerpo, gafas y guantes de protección. Consultar la información y los consejos de uso en la parte superior del saco. Para más información, consultar la Ficha de Seguridad.



Garantía: RC del fabricante.



Características:

Composición >

- ▶ Cal hidráulica natural
- ▶ Arenas calcáreas
- ▶ Aditivos específicos
- ▶ Pigmentos naturales, dado el caso



Rendimiento: CE según norma NF EN 998-1 Clasificación: CR. Clasificación resistencia al fuego: A1. Granulometría: 0 a 0,5 mm. Resistencia a la compresión: CSI. Absorción de agua: W1. Sin COV, clase de emisiones al aire anterior, según Decreto de 19/04/2011: A+.

La información aportada en este documento tiene carácter meramente informativo y corresponde a nuestros conocimientos actuales. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de uso no conforme o inadecuado de nuestros productos. Dadas las múltiples posibilidades de uso, nuestras recomendaciones no eximen a los usuarios de realizar sus propias pruebas. Nuestro laboratorio y el departamento técnico le facilitarán la información que necesite y están a su entera disposición.